VIAPOL PRIMER PU

1. Descrição

Viapol Primer PU é um primer monocomponente, a base de poliuretano, para o preparo de juntas para a aplicação de selantes poliuretanos e híbridos. **Viapol Primer PU** promove a aderência dos selantes sobre substratos cimentícios, madeira, cerâmica, tijolo e etc.

2. Vantagens

• Aplicação simples e rápida;
• Secagem rápida;
• Alto poder de penetração;
• Compatível com selantes a base de poliuretano e poliuretano híbrido;
• Excelente adesão sobre concreto, argamassas, cerâmicas, madeira e pedras (testar antes).

3. Características técnicas do Produto

Base química	Poliuretano disperso em solvente
Densidade	1,2 kg/litro
Teor de sólidos	45%
Ponto de fulgor	65°C
Cura	2 a 6 horas dependendo da temperatura e umidade
Consumo teórico	125 a 175 ml/m² por demão dependendo das condições do substrato

4. Instruções de Utilização

Preparação da superfície:

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, desmoldantes, e quaisquer outros materiais que possam prejudicar a aderência.

Aplicação do produto:

Viapol Primer PU deve ser aplicado com pincel nas laterais da junta. Aguarde a secagem ao toque para a aplicação do selante (+/- 1 hora). Aplique o selante logo após a secagem.

Não deixar a lata aberta pois o produto cura com a humidade do ar.

Limpe as ferramentas com thinner de limpeza para poliuretano.

Garanta uma boa circulação de ar durante o manuseio e utilize os EPIs recomendados na FISPQ.

5. Consumo

O consumo é variável de acordo com a absorção do substrato.
Normalmente o consumo se encontra entre 125 a 175 ml/m² por demão.

6. Embalagem

Lata 275 ml - Caixa com 4 unidades.

7. Estocagem

Produto válido por 6 meses na embalagem original e intacta, abrigado da exposição direta ao sol e a chuva, e em temperatura entre 10°C e 30°C.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.