

# MANTEX

## 1. Descrição

**Mantex** é uma malha de poliéster especialmente desenvolvida como auxiliar na impermeabilização de trincas e fissuras em lajes de cobertura.

## 2. Utilização

Sua função é proporcionar um reforço na membrana de impermeabilização, tanto em trincas, como em juntas de dilatação.

## 3. Instruções de Utilização

### Aplicação do Produto

**Mantex** pode ser usado somente ao longo de trincas (faixas de 15 cm), como também em reforço geral na impermeabilização da laje (dimensões maiores.)

**Uso em trincas:** aplique o impermeabilizante (**Vedalage Braco; Vedalage Plus; Viaflex Preto; Viaflex Branco; Viaflex Parede; Vitkote**) em uma demão de fundo, diluída com aproximadamente 40% de água, ao longo de toda a trinca, numa faixa de 15 cm de largura. Aguarde secar por cerca de 6 horas no mínimo. Sobre esta faixa, aplique uma segunda demão do impermeabilizante (sem diluição) e aguardar por 8 horas, no mínimo.

Após a secagem da 2ª demão, aplique uma terceira demão, também sem diluição e logo a seguir, desenrole sobre a superfície o **Mantex**, passando sobre toda a manta um rolo ou trincha para facilitar a impregnação do impermeabilizante sobre a malha.

Aguarde a secagem do impermeabilizante por cerca de 8 horas e aplique mais duas demãos (com intervalos também de 8 horas), em demãos cruzadas.

A seguir, faça a impermeabilização de toda a área da laje, conforme a especificação do produto a ser usado. (Consulte o boletim técnico **Vedalage, Viaflex Preto, Vitkote**).

## 4. Embalagem

<b>Mantex</b> Resinado:	Rolos de 0,15 m x 5 m (pacotes com 12 unidades)
<b>Mantex</b> Termo-fixado:	Rolos de 0,50 m x 50 m
<b>Mantex</b> Cru	Rolos de 1 m x 50 m
	Rolos 1,5 m x 50 m

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*