

# VITKOTE PLUS

## 1. Descrição

**Vitkote Plus** é um impermeabilizante à base de asfalto emulsionado em água, de excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência, pronto para o uso e para ser aplicado a frio.

O produto é de fácil aplicação e, após curado, forma uma membrana asfáltica com excelente estanqueidade e elasticidade.

## 2. Vantagens

**Vitkote Plus** oferece os seguintes benefícios:

- Excelente performance de elasticidade e flexibilidade;
- Fácil manuseio e aplicação;
- À base de água, não é agressivo ao meio ambiente e pode ser aplicado em ambientes fechados;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Ótima resistência e durabilidade;
- Pronto para o uso.

## 3. Características técnicas do Produto

Características	Unid.	Vitkote Plus
Teor de água	% massa	42 - 48
Penetração Cônica	0,1 mm	340 a 450
Densidade	---	0,98 – 1,04
Teor de cinzas	% massa	Máx. 15
Inflamabilidade	---	Não apresenta

## 4. Utilização

**Vitkote Plus** é um impermeabilizante aplicado a frio, sob forma de pintura, para áreas como:

- Terraços, jardineiras e floreiras;
- Muros de contenção (lado da terra);
- Saunas, câmaras frigoríficas e pisos frios;
- Calhas, marquises e lajes de pequenas dimensões;
- Colagem de placas de isolantes acústicos e térmicos.

## 5. Instruções de Utilização

### Preparação da superfície

A superfície que será impermeabilizada deve estar limpa, seca e isenta de corpos estranhos, óleos, graxas e materiais soltos. Deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 sem aditivos hidrófugos, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e/ou coletores de água e espessura mínima de 2 cm.

### Aplicação do produto

**Vitkote Plus** deve ser aplicado com broxa, rolo de pintura ou trincha em camadas finas.

Aplique uma demão de **Vitkote Plus** diluído em 50% de água para obter a camada de imprimção, aguardando a secagem.

Misture bem o **Vitkote Plus** e aplique a segunda demão sem diluição.

Aguarde um intervalo de no mínimo 12 horas entre "demãos", ou dependendo da temperatura ambiente.

Entre a 2ª e a 3ª demão, coloque uma tela de poliéster (**Mantex**) malha 2x2mm, sobre a área que está sendo tratada. Aplique a terceira demão de **Vitkote Plus** diluído em 10% de água para melhor impregnação do poliéster.

Continue a aplicação das demãos, sem diluição, até atingir o consumo especificado.

A aplicação deverá ser em sentido cruzado e assim sucessivamente.

Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72hs.

Faça a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas.

### **Recomendações**

Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não incinere, perfure ou reutilize esta embalagem.

A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Use máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lavar com água em abundância.

**Veneno:** perigosa a ingestão ou inalação.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto ingerido.

Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

### **Consulte as seguintes normas técnicas:**

NBR 9574 - Execução de impermeabilizações

NBR 9687 - Emulsões Asfálticas com carga para impermeabilizações

## **6. Consumo**

Consumo mínimo recomendado:

- Áreas frias - 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- Terraços - 5,0 kg/m<sup>2</sup>
- Jardineiras - 5,0 kg/m<sup>2</sup>
- Floreiras - 4,0 kg/m<sup>2</sup>
- Lajes de Cobertura - 6,0 a 8,0 kg/m<sup>2</sup> (com 2 telas de reforço)

## **7. Embalagem**

- Barrica com 18kg;
- Barrica com 50kg;
- Tambor com 180 kg.

## 8. Normas

Ensaio e especificações segundo a norma NBR 9685.

## 9. Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fontes de calor.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*