



# Ardofix

## Verniz Acrílico Puro

### 1. Descrição

O **Ardofix** é um verniz em dispersão aquosa a base de resina acrílica pura, sem adição de estireno.

### 2. Características técnicas do Produto

Ensaio	Resultados
Densidade (a 25°C)	~ 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Teor de sólidos	23 a 27 %
Intemperismo artificial	Resistente
Secagem ao toque	+/- 30 minutos
Secagem total do produto	24 horas

### 3. Vantagens

- Resiste à ação dos raios solares, não amarelando ou fissurando;
- Rápida secagem e fácil aplicação;
- Permite ótima fixação dos grânulos de ardósia das mantas asfálticas Premium Ardosiado, garantindo um excelente acabamento estético.

### 4. Utilização

**Ardofix** é utilizado para acabamento final das mantas asfálticas ardosiada, proporcionando maior fixação dos grânulos de ardósia e um acabamento tipo “molhado”.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

### 5. Instruções de Utilização

#### Preparo do Substrato

A superfície da manta asfáltica ardosiada deve estar limpa e totalmente seca.

#### Preparo do Produto

Abrir a embalagem e homogeneizar em o produto.

#### Aplicação do Produto

Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma área de teste para verificar se o acabamento final está de acordo com o desejado.

Aplicar uma demão farta do **Ardofix** com rolo de pintura sobre os pedriscos de ardósia da manta asfáltica.



## 6. Restrições de Uso

Não aplicar **Ardofix** sobre ardósia com poeira e úmida.

## 7. Consumo

0,25 litros/m<sup>2</sup>/demão

**Nota:** O rendimento depende da porosidade e da absorção do tipo de ardósia, sendo assim indicamos um teste prático para a confirmação do rendimento.

## 8. Embalagem

Balde de 18 litros.

## 9. Validade/Estocagem

Nove (09) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 30°C.

## 10. Empilhamento

Balde 18 litros: Máximo 4 unidades

Tambor 200 litros: Não empilhar

## 11. Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize EPI's adequados como luvas borracha Látex ou PVC e máscara de proteção facial, sapatos de segurança e óculo de segurança.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 12. Cuidados ambientais

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*