



Viaplus® Reparo

Revestimento impermeabilizante cimentício branco

1. Descrição

Viaplus® Reparo – impermeabilizante monocomponente branco, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros, indicado para vedação e tratamento de umidade em paredes internas e externas.

2. Características Técnicas

Características		
Aspecto	Pó	
Cor	Branca	
Aspecto da mistura (Água + Produto)	Branca	
Ensaio	Unidade	Resultados
Densidade da mistura	g/cm ³	~1,960
Espessura de aplicação	mm	1,5 a 3
Tempo para lixar	horas	2
Tempo de utilização da mistura (Água + Produto)	minutos	~30 a 40
Tempo de cura total	horas	24

3. Vantagens

- Resistente à umidade ascendente;
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico;
- Fácil aplicação;
- Pode ser usado como acabamento final;
- Aceita pintura à base de água.

4. Utilização

Viaplus® Reparo é utilizado para impermeabilização, eliminação da umidade em paredes internas e externas.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparação da Superfície

Remover todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolo, tinta, textura, carbonatação até atingir uma superfície firme e adequada para receber o **Viaplus® Reparo**.

Preparo do Produto

Para embalagem de 12 kg adicione em um recipiente limpo 3 litros de água limpa (12 medidas do dosador 250 ml). Adicione aos poucos o **Viaplus® Reparo** e misture mecanicamente por no mínimo 3 minutos ou manualmente por no mínimo 5 minutos até atingir uma pasta homogênea e sem grumos. Para embalagem de 4 kg do **Viaplus® Reparo** utilizar 1 litro de água limpa (4 medidas do dosador 250 ml). Após a mistura o tempo de utilização é 30 a 40 minutos na temperatura média de 25°C. Após esse período não recomendamos.

Ferramentas

Trincha, broxa e desempenadeira metálica lisa.

Aplicação

Umedecer bem a superfície com água limpa utilizando trincha ou broxa. Aplique uma camada de **Viaplus® Reparo** com uma desempenadeira metálica lisa em uma espessura entre 1,5 a 3 mm. Caso necessário aplique uma segunda camada até atingir a espessura total de no máximo 4 mm. Se desejar, realize o acabamento em seguida com uma esponja úmida ou após 2 horas, realize um leve lixamento com uma lixa fina. Aguarde 24 horas para realizar a pintura.

6. Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Piscinas e reservatórios e áreas frias;
- Estruturas sujeitas a fissuração;
- Áreas sujeitas a lençol freático atuante.

7. Consumo

Viaplus® Reparo	Consumo aproximado - kg/m²
Áreas internas ou externas	2,4

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

8. Rendimento Aproximado

Viaplus® Reparo	Rendimento/com espessura de 1,5 mm
Galão 4 kg	1,7
Balde 12 kg	5

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

9. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 4 kg	Máximo 4 unidades
Balde 12 kg	Máximo 4 unidades

10. Validade / Estocagem

12 (doze) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

11. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

10. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viaplus® Reparo** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.