



HEY'DICRYL PLUS

1. Descrição

Impermeabilizante de alto desempenho para moldagem "in-loco". Produzido à base de 100% de resinas acrílicas puras, forma no local aplicado, um membrana flexível de alta durabilidade, super resistente às intempéries, aos raios UV e à ozona. Por se tratar de um produto de cor branca, que não amarela, reflete os raios solares e proporciona um bom conforto térmico reduzindo o calor que passa para o ambiente interno.

2. Vantagens

- Grande elasticidade, flexibilidade e durabilidade;
- Resiste ao ozônio, raios ultravioletas e névoa salina;
- Não amarela com o passar do tempo;
- Reflete os raios solares e proporciona conforto térmico ao ambiente;
- Dispensa proteção mecânica;
- Aplicação simples e fácil.

3. Características técnicas do Produto

Aspecto:	Líquido turvo
Cor:	Acinzentada
Densidade a 25°C:	1,21 a 1,25 g/ml
Viscosidade de Ford	10,0 a 12,5 segundos
Cristalização	
Frente à pequena quantidade de álcool:	Cristaliza
Em excesso de álcool:	Gelifica

4. Normalização

Atende as exigências da NBR-13.321.

5. Utilização

Hey'dicryl Plus é uma impermeabilização aplicada a frio, pronta para uso, que dispensa proteção mecânica, utilizado em áreas como:

- Lajes expostas sem trânsito;
- Abóbadas;
- Sheds;
- Calhas e vigas-calhas;
- Calhetões e pré-fabricados;
- Telhas de fibrocimento;
- Como camada de impermeabilização e proteção térmica sobre impermeabilização asfáltica.

6. Instruções de Utilização

Para aplicação do **Hey'dicryl Plus**, o substrato deverá estar firme, limpo, sem pó e desmoldantes.

Para lajes planas deverá ser feito uma regularização ligeiramente porosa, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 ou 1:4, com espessura de 2 cm e com caimento mínimo de 1% para os coletores d'água.

Os cantos vivos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 8 cm.



Preveja os rebaixos nas áreas verticais para arremate da impermeabilização, que deverá ter uma cota mínima de 20 cm acima do piso. Abra canaletas em forma de "U", com 2 cm de largura por 1 cm de profundidade. Ao redor de ralos e tubulações, aplique a massa elástica **Hey'dicryl Mástique** ou **Monopol Acrílico**.

Aplicação do produto

Agite o produto antes e durante sua aplicação. Aplique com trincha ou rolo de pintura, em demãos cruzadas. Aplique uma demão de **Hey'dicryl Plus**, diluído em 30% a 40% de água, que terá a função de camada de imprimação. Aguarde a secagem.

Agite bem o **Hey'dicryl Plus**, aplicando a segunda demão sem diluição, deixando secar bem. O tempo de secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas dependendo da temperatura ambiente, da ventilação do local, da umidade relativa e da espessura da demão aplicada. Aguarde a cura entre demãos e a cura total de 5 dias.

Intercale uma tela de poliéster (**Mantex**) de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da obra e/ou projeto exigirem. Aplique a terceira demão de **Hey'dicryl Plus**, sem diluição, deixando secar bem, e assim, sucessivamente até atingir o consumo especificado.

Após a aplicação total do produto, execute o teste de estanqueidade por 72 horas.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente orientação médica, informando sobre o tipo de produto ingerido.

Para a limpeza das ferramentas, utilize aguarrás.

7. Consumo

Estrutura	Hey'dicryl Plus	Reforço Têxtil
Lajes maciças	3,5 kg/m ²	1,1 m ² / m ²
Lajes mistas ou fissuradas	4,0 kg/m ²	2,2 m ² / m ²

8. Embalagem

Balde com 18 kg;
Barrica com 50 kg;
Tambor com 200 kg.

9. Validade e Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas..

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.