



Vialastic

1. Descrição

Vialastic – Membrana Látex Viapol é uma membrana impermeabilizante a base de látex, composta de polímeros, cargas minerais e aditivos especiais, altamente flexível e elevada performance e elasticidade.

2. Vantagens

- Aplicação fácil, segura e rápida;
- Dispensa o uso de estruturante;
- Produto pronto para o uso;
- Altíssima elasticidade e flexibilidade;
- Controle de fissuras em áreas internas e externas não sujeitas a pressão negativa;
- Secagem rápida – em apenas 2 horas (depende da temperatura ambiente);
- Boa aderência aos mais diversos substratos sem a necessidade de pintura de imprimação;
- Pode receber aplicação de revestimento diretamente sobre produto.

3. Características técnicas do Produto

Características Técnicas	VIALASTIC
Ação Principal	Membrana impermeabilizante
Composição básica	Produto a base de látex, composta de polímeros, cargas minerais e aditivos especiais
Aspecto	Pastoso
Cor	Branca
pH	9 a 10
Densidade a 25°C	1,38 a 1,41
Viscosidade	30.000 a 55.000 cps

4. Utilização

Vialastic – Membrana Látex Viapol é indicada para a impermeabilização de áreas internas e externas, tais como:
Áreas molháveis como: cozinhas, banheiros e áreas de serviço;
Áreas externas: sacadas, varandas, terraços, lajes de pequenas dimensões; lajes sob telhado; Barriletes e saunas.

Para outras áreas de aplicação, consultar o Departamento Técnico da Viapol. (sac@viapol.com.br)

5. Instruções de Utilização

Preparo da superfície de aplicação

A superfície deve estar limpa, livre de pó, óleo, desmoldantes, sistemas impermeabilizantes anteriores, partes soltas, descolamentos de massa e irregularidades de nível.

Deve-se calafetar eventuais juntas de dilatação, fissuras e ao redor de tubulações com mástique **Monopol Poliuretano**.

Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com caimento mínimo de 1% para áreas externas e 0,5% para áreas internas em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **VIAFIX** e 2 volumes de água.

Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possíveis empoçamentos.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados.

Nas áreas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **VIAFIX** e 2 volumes de água.



As superfícies de concreto devem ser regularizadas com argamassa de regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água.

Superfícies de concreto devem respeitar o tempo de cura pelo período mínimo de cura de 14 dias antes da aplicação do produto.

Preparo do material

O produto já vem pronto para uso;
Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação.

Aplicação do material

Deve ser aplicado com rolo de pintura de lã baixo ou desempenadeira plástica.

Deve ser aplicado em duas demãos cruzadas, com intervalo entre a primeira e a segunda demão de 2 horas e dependendo da temperatura ambiente.

Aplicar a segunda demão somente após a cura da primeira demão, fazer a checagem se houve a cura do produto antes de iniciar a aplicação da segunda demão.

O produto não deve entrar em contato com a água durante a aplicação.

Aguardar a cura completa do produto por no mínimo 24 horas.

Fazer teste de estanqueidade de no mínimo 72 horas.

Verifique a perfeita cobertura da superfície após a aplicação da primeira demão, se houver formação de bolhas de ar, vazios, espaços não preenchidos ou quaisquer outros defeitos visíveis que possibilitem a correção na segunda demão.

Recomendações de aplicação

O substrato deve apresentar porosidade adequada para ancoragem do material.

Não aplicar o material em substrato úmido ou em dias chuvoso.

O produto não deve ser exposto diretamente ao sol ou as intempéries; após teste de carga d'água, deve-se proteger com argamassa de cimento e areia.

Não deve ser utilizado sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras.

6. Consumo

Vialastic – Membrana Látex Viapol – Membrana Látex Viapol – 1,2 litro/m² em 2 (duas) demãos (o consumo pode variar dependendo da área a ser tratada, das condições climáticas e de preparo da superfície.

7. Embalagem

- Galões de 3,6 litros
- Baldes de 18 litros

8. Validade/Estocagem

O produto tem validade de 12 meses após a data de fabricação.

O produto deve ser armazenado em local coberto, ventilado, seco, longe de fontes de calor, fora do alcance de crianças e animais, e nas embalagens originais e intactas. Temperatura máxima para armazenagem: 40° C.

Empilhar o produto sobre palletes evitando o contato com o piso;

As embalagens deverão ser empilhadas de acordo com o recomenda para evitar desmoronamento do estoque e danos com o produto:

Galão com 3,6 litros até 6 unidades;

Balde com 18 litros até 4 unidades;

Não apoiar as pilhas do produto contra paredes ou divisórias.



9. Recomendações de Segurança

Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Produto não inflamável.

Produto atóxico durante a aplicação e após a cura.

Utilize EPI's adequados como luvas, máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança durante o manuseio do produto, manter o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Evite contato com a pele e olhos; em caso de contato, lave imediatamente com água corrente durante 10 minutos.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

10. Cuidados Ambientais

Evitar o derramamento do produto no solo. Caso ocorra, providenciar contenção de maneira a evitar contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realizar o descarte de produto e embalagem “**De acordo com a classificação CONAMA 307 – Resolução CONAMA 307**”.

11. Primeiros Socorros

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.