



# Vitlastic 70

Impermeabilizante aplicado a frio.

## 1. Descrição

Impermeabilizante à base de asfalto modificado com polímeros elastoméricos, disperso em solventes especiais, de excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência, pronto para o uso e aplicado a frio. Após curado, forma uma membrana asfáltica monolítica com excelentes resultados de estanqueidade.

## 2. Características Técnicas

Características	Unidade	Vitlastic 70
Viscosidade Brookfield a 25 °C	Cp	1000 - 2000
Teor de sólidos	% massa	68 - 78
Massa específica a 25/25 °C	-	0,90 – 1,00

## 3. Vantagens

- Excelente performance de elasticidade e flexibilidade;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Ótima resistência e durabilidade;
- Pronto para o uso.

## 4. Utilização

- Terraços, jardineiras e floreiras;
- Muros de contenção (lado da terra);
- Saunas e câmaras frigoríficas;
- Calhas e vigas-calhas;
- Marquises e lajes de cobertura;
- Áreas molháveis como banheiros e cozinhas, tanto no sistema convencional como drywall (placa dupla);
- Impermeabilização de áreas com muitas interferências;
- Proteção anticorrosiva e antioxidante em superfícies metálicas.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br))

## 5. Instruções de Utilização

### Preparação de superfície

Regularize e limpe as áreas que serão tratadas. Aplique o primer **Vitlastic 50** e aguarde secar por 12 horas.

### Aplicação do produto

Aplique o **Vitlastic 70** em demãos alternadas, aguardando a secagem entre demãos de no mínimo 12 horas em áreas abertas e 72 horas em locais fechados.

Entre a segunda e a terceira demão, coloque a tela **Mantex** como estruturante.

Aguarde a cura final por 72 horas e execute o teste de estanqueidade por mais 72 horas.

Faça a proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas. Em áreas sem trânsito pode-se substituir a proteção mecânica por pintura refletiva (**Vedalage Plus**).

Para maiores detalhes de aplicação, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

## 6. Restrições de Uso

- Não aplicar em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não aplicar sobre marcações existentes.

## 7. Consumo

<b>Vitlastic 70</b>
3,0 litros/m <sup>2</sup>

Observação: O consumo pode variar dependo do tipo de substrato.

## 8. Rendimento Aproximado

<b>Vitlastic 70</b>	<b>Rendimento aproximado*</b>
Lata 18 litros	6 m <sup>2</sup>

Observação: O rendimento pode variar dependo do tipo de substrato.

## 9. Embalagem / Empilhamento

<b>Embalagem</b>	<b>Empilhamento</b>
Lata 18 litros	Máximo 3 unidades

## 10. Validade / Estocagem

12 (Doze) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## 11. Recomendações de Segurança

Perigo: este produto é inflamável.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 12. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vitlastic 70** ou dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*