



Vedalage® Plus

Manta líquida acrílica

1. Descrição

Vedalage® Plus é uma manta líquida pronta para uso à base de resina acrílica pura, isenta de estireno, que oferece alta elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando um maior conforto térmico aos ambientes internos.

2. Características Técnicas

Características	
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco
Tempo de secagem entre demãos	2 a 3 horas
Tempo de cura final	3 dias

3. Vantagens

- Resina acrílica pura, sem estireno;
- Não amarela;
- Pronto para uso e fácil aplicação;
- Maior Rendimento;
- Secagem rápida;
- Ótima aderência ao concreto e argamassa;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao ozônio, raios ultravioletas;
- Não necessita de camada de proteção mecânica;
- Disponível em 4 cores (Branco, Bege, Concreto e Telha);

4. Utilização

- Lajes expostas sem trânsito;
- Marquises;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto;
- Calhas de concreto ou fibrocimento.

Observação: Para lajes expostas acima de 50 m², executar o reforço com tela de poliéster **Mantex** e lajes acima de 100 m² consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparo da superfície

Lajes: A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage® Plus**.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para garantir as distribuições uniformes do sistema de impermeabilização

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Fissuras e trincas existentes devem ser tratadas com **ViapolSela Trinca** antes da aplicação do **Vedalage® Plus**.

Telhas: superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage® Plus**.

Preparo do produto

O **Vedalage® Plus** já vem pronto para uso.
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

Aplicação

1º Demão: Aplique uma demão do **Vedalage® Plus** diluído em 1:1 de água que terá função de camada de imprimação.

Dê um intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2º Demão: Misture bem o **Vedalage® Plus**, aplicando todas as demãos subsequentes sem diluição.

Aplique as demais demão até atingir o consumo recomendado e aguardar a secagem por 3 dias antes do teste de estanqueidade por 72 horas.

Reforço: Recomenda-se em bocas de ralo, meia canas e locais fissurados, entre a primeira e segunda demão reforçar a impermeabilização com tela de poliéster **MANTEX** malha 2 mm x 2 mm.

Os locais impermeabilizados com o **Vedalage® Plus** podem ser revitalizados com a aplicação de novas demãos de reforço após algum tempo de uso, aumentando a durabilidade do sistema impermeabilizante.

6. Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, espelhos d'água e etc..);
- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

7. Consumo

Vedalage® Plus	Consumo aproximado*
Lajes	1,0 a 1,2 kg/m ²
Telhas de fibro cimento	1,0 kg/m ²

Observação: O consumo de 1,0 à 1,2 kg/m² é indicado como ideal, porém o consumo pode aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

Rendimento

Vedalage® Plus	Embalagem	Rendimento aproximado*
Lajes	Galão 4,0 Kg	3,35 a 4 m ² (3 demãos)
	Balde 12 Kg	10 a 12 m ² (3 demãos)
Telhas de fibro cimento	Galão 4,0 Kg	4 m ² (3 demãos)
	Balde 18 Kg	12 m ² (3 demãos)

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

8. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 4,0 Kg	Máximo 4 unidades
Balde 12,0 Kg	Máximo 3 unidades

9. Validade / Estocagem

24 (vinte quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

10. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

11. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage® Plus**, **ViapolSela Trinca** e **Mantex** ou dos produtos citados no site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.