

VEDALAGE PLUS

Manta Líquida Acrílica

DESCRIÇÃO

Vedalage Plus é uma manta líquida de alto rendimento pronta para uso à base de resina acrílica pura, que oferece alta elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando um maior conforto térmico aos ambientes internos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características		
Aspecto do produto	Líquido Pastoso	
Cores	Branco, Bege, Concreto e Telha	
Tempo de secagem entre demãos	2 a 3 horas	
Tempo de cura final*	3 dias	
Alteração de cor	<1%	
Ensaio	ABNT NBR 13321:2008	Resultados
Alongamento	> 100 %	> 200 %
Tensão Ruptura	> 1,5 MPa	> 1,5 MPa
Após 400 h C-UV		
Alongamento	> 100 %	> 200 %
Tensão Ruptura	> 1,5 MPa	> 1,5 MPa
Absorção	Máximo 15%	< 15%
Flexibilidade	Resistir 0° C	Resiste -10° C

NORMAS

- NBR 13321- Membrana acrílica para impermeabilização;
- NBR 9575 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- NBR 9574 – Execução da impermeabilização;

VANTAGENS

- Resina acrílica pura.
- Não amarela.
- Pronto para uso e fácil aplicação.
- Maior rendimento.
- Maior durabilidade.
- Secagem rápida.
- Ótima aderência ao concreto e argamassa.
- Alta elasticidade e flexibilidade.
- Resistente ao ozônio e raios ultravioletas.

UTILIZAÇÃO

- Lajes expostas sem trânsito;
- Marquises;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto;
- Calhas de concreto ou fibrocimento.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparo da superfície

Lajes: A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage Plus**.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para garantir as distribuições uniformes do sistema de impermeabilização

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Fissuras e trincas existentes devem ser tratadas com **ViapolSela Trinca** antes da aplicação do **Vedalage Plus**.

Telhas: superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage Plus**.

Preparo do produto

O **Vedalage Plus** já vem pronto para uso.
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

Aplicação

Para imprimação, aplicar uma demão do **Vedalage Plus** diluído em 1:1 de água potável.

Aguardar intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

Aplique a segunda e as demais demãos sem diluição até atingir o consumo recomendado.

Aguardar a secagem por 3 dias antes do teste de estanqueidade por 72 horas.

Reforço: Recomenda-se em bocas de ralo, meia canas e locais fissurados, entre a 2ª e a 3ª demão reforçar a impermeabilização com tela de poliéster **Mantex** malha 2 mm x 2 mm.

Os locais impermeabilizados com o **Vedalage Plus** podem ser revitalizados com a aplicação de novas demãos de reforço após algum tempo de uso, aumentando a durabilidade do sistema impermeabilizante.

RESTRIÇÕES DE USO

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, espelhos d'água e etc.);

CONSUMO

Vedalage Plus	Consumo aproximado*	Demãos
Lajes	1,0 a 1,2 kg/m ²	3 demãos
Telhas de fibro cimento	1,0 kg/m ²	3 demãos

Observação: O consumo de 1,0 à 1,2 kg/m² é indicado como ideal, porém o consumo pode aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

RENDIMENTO APROXIMADO

Vedalage Plus	Embalagem	Rendimento aproximado*
Lajes	Galão 4,0 kg	3,35 a 4 m ²
	Balde 12 kg	10 a 12 m ²
Telhas de fibro cimento	Galão 4,0 kg	4 m ²
	Balde 12 kg	12 m ²

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

Embalagem	Empilhamento
Galão 4,0 kg	Máximo 4 unidades
Balde 12,0 kg	Máximo 3 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de raspa, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage Plus** e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.