

# VIAPLUS 7000

## Revestimento Impermeabilizante Flexível com Fibras Sintéticas

### DESCRIÇÃO

Revestimento impermeabilizante, flexível, bi componente à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno). Essa composição resulta em uma membrana de polímero modificado com cimento de excelentes características de resistência, flexibilidade e impermeabilidade.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Componente A	Componente B
Aspecto	Líquido	Pó
Cor	Branca	Cinza
Aspecto da mistura (A+B)	Líquido viscoso cinza	
ENSAIOS	RESULTADOS	
Temperatura mín./máx. de aplicação	10°C a 35°C	
Período mínimo entre demãos	4 a 8 horas	
Tempo de cura total	5 dias	
	Ambientes fechados 7 dias	
Tempo de utilização da mistura (A+B)	40 minutos	
Estanqueidade a pressão positiva	0,6 MPa	
ENSAIOS	RESULTADOS	NORMAS
Resistência à aderência no concreto - mínimo	Mínimo 0,3 MPa	ABNT NBR 13528
Resistência à aderência em alvenaria - mínimo	Mínimo 0,3 MPa	ABNT NBR 13528
Aderência "pull off test" sobre Drywall	> 0,15 MPa falha coesiva do Drywall	ABNT NBR 12171

\*Obs.: A secagem do produto esta relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

### NORMAS

- ABNT NBR 15885:2010 Membrana de Polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização;
- ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- ABNT NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

### VANTAGENS

- Produto de fácil aplicação, com trincha ou vassoura de pelo.
- Excelente desempenho de flexibilidade.
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado.
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro.

- Resistente às altas pressões hidrostáticas positivas.
- Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota.
- Por conter fibras sintéticas em sua composição, se faz necessário o uso de tela de poliéster apenas em áreas que requeira reforço.
- Acompanha as movimentações estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras.

## UTILIZAÇÃO

Indicado para impermeabilização de áreas com constante presença de água ou áreas permanentemente úmidas, como:

- Sistema duplo com **Viaplus 1000 ou Viaplus Top** e **Viaplus 7000** para reservatório de concreto de água potável apoiado ou elevado;
- Sistema duplo com **Viaplus 1000 ou Viaplus Top** e **Viaplus 7000** para Piscinas de concreto enterrada / Espelhos d'água enterrados;
- Paredes internas de Drywall (gesso acartonado);
- Áreas molhadas e molháveis elevadas como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, barriletes, lavabos, etc;
- Sacadas apoiadas, terraços e varandas gourmet cobertas.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail [sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br).

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Preparação da superfície:

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência. Quando em estrutura de concreto recomenda-se a lavagem com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.

Os ninhos e falhas de concretagem deverão ser tratados com argamassa de reparo estrutural **EucoRepair VI 60** ou **EucoRepair V50**, garantindo assim resistências iguais ou superiores ao da estrutura reparada.

As tubulações deverão ser chumbadas com **Viapoxi Adesivo Gel** ou **Viagraute** na fase de concretagem, como também serem fixadas com flanges e contra flanges para um perfeito arremate da impermeabilização. Não poderá haver emendas das tubulações embutidas no concreto.

Em superfícies horizontais que terão a necessidade de escoamento de água, fazer a regularização com caimento mínimo de 0,5% em áreas internas em direção aos pontos de escoamento de água.

A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

### **Teste de carga plena:**

Em reservatórios e piscinas, executar teste de carga plena de no mínimo 72 horas, antes da preparação da superfície.

### **Preparação do produto**

O produto é fornecido em dois componentes:

Componente A (resina) - Resinas termoplásticas e aditivos especiais.

Componente B (pó cinza) - Cimentos especiais contendo aditivos impermeabilizantes e plastificantes e incorporação de fibras sintéticas (polipropileno).

Adicione aos poucos o componente B (pó cinza) ao componente A (resina) e misture mecanicamente por 3 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea.

Após misturado os componentes A e B, o tempo de utilização desta mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura de 25 °C. Passado este período não recomendamos sua utilização.

A homogeneização do produto, quando realizada através de misturador ou furadeira, deverá ser realizada com velocidade controlada e no máximo 600 RPM.

### **Ferramentas**

Trincha ou vassoura de pelo.

### **Aplicação do produto**

Saturar bem a superfície e aplicar as demãos necessárias para cada caso, conforme tabela de consumo.

Misture constantemente o produto durante a aplicação. Aplique **Viaplus 7000** com trincha retangular ou vassoura de pelo.

Aplique a primeira demão do **Viaplus 7000** e aguarde a secagem por um período mínimo de 4 horas.

Aplique as "demãos" subsequentes em sentido cruzado, em camadas uniformes por igual período ou dependendo da temperatura ambiente até atingir o consumo especificado. O intervalo entre demãos é de 4 a 8 horas.

Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da última demão do **Viaplus 7000**, para melhor ancoragem da argamassa de proteção mecânica ou revestimento final.

Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execução da proteção mecânica. Para reservatórios e ambientes fechados aguardar no mínimo 7 dias.

### **Teto do Reservatório**

Impermeabilizar o teto do reservatório com aplicação do **Viapoxi Coat ou Vitpoli Eco**– 1,00kg/m<sup>2</sup>, para obter barreira de vapor e proteger a estrutura contra corrosão.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

- Em reservatórios após a cura total do produto, lave com água e sabão utilizando vassoura de pelo antes do primeiro carregamento de água para consumo humano ou animal.
- Em piscinas e reservatórios de concreto, antes da aplicação do sistema impermeabilizante, executar teste de carga d'água por no mínimo 72 horas para acomodação da estrutura. Verificar o aparecimento de eventuais trincas e fissuras que podem ocorrer na carga total.

- Recomenda-se a utilização de argamassa de proteção mecânica no piso dos reservatórios de água, devido aos serviços de limpeza que estas áreas estão sujeitas.
- Nos rodapés, juntas de concretagem e meia cana, é recomendável reforçar o **Viaplus 7000** com tela de poliéster **Mantex Resinado** entre a 1ª e 2ª demão.
- No caso de assentamento do revestimento final sobre o impermeabilizante **Viaplus 7000**, utilizar argamassa colante AC III.

## PROTEÇÃO MECÂNICA (SE NECESSÁRIO)

### Horizontal

Execute argamassa de proteção mecânica de cimento e areia traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 2 cm.

### Vertical

Sobre a impermeabilização, execute chapisco de cimento e areia, traço 1:2, seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água.

## RESTRICÇÕES DE USO

- Estruturas fissuradas sem a devida correção;
- Sobre massa de regularização que contenha cal ou hidrofugo. Caso seja necessário, substitua por **Viacal**;
- Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis.
- Lajes em balanço e expostas às intempéries;
- Produto formulado para reservatório de água potável ou estação de tratamento de água (E.T.A), não utilizar quando o pH for inferior a 6,0;
- Produto não recomendado para lençol freático atuante;
- Não recomendamos a aplicação de revestimento direto sobre a impermeabilização em caso de piscinas com água aquecida;
- Não recomendamos a aplicação de revestimento acima de 10 X 10 cm direto sobre a impermeabilização de piscinas.
- Não recomendamos a aplicação de revestimento direto sobre a impermeabilização de piscinas que contemplam juntas secas.
- Não recomendamos a aplicação de revestimento direto na impermeabilização que contemplam juntas menores que 3mm.
- Não recomendamos a aplicação de revestimentos não convencionais direto sobre a impermeabilização.

## CONSUMO

VIAPLUS 7000	CONSUMO
Áreas Frias (cozinha, lavabo, banheiro, área de serviço, barrilete)	3,0 kg/m <sup>2</sup>
Sacadas e Terraços de pequenas dimensões	3,0 kg/m <sup>2</sup>
Espelho d'água enterrado	3,0 kg/m <sup>2</sup>
Reservatórios enterrados, apoiado e elevados.	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Piscinas enterradas de concreto	4,5 kg/m <sup>2</sup>

**Obs:.** O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato

## RENDIMENTO APROXIMADO

VIAPLUS 7000	EMBALAGEM	RENDIMENTO*
Áreas Frias (cozinha, lavabo, banheiro, área de serviço, barrilete)	Caixa 18 kg	6 m <sup>2</sup>
Sacadas e Terraços de pequenas dimensões	Caixa 18 kg	6 m <sup>2</sup>
Espelho d'água enterrado	Caixa 18 kg	6 m <sup>2</sup>
Reservatórios enterrados, apoiado e elevados.	Caixa 18 kg	4 m <sup>2</sup>
Piscinas enterradas de concreto	Caixa 18 kg	4 m <sup>2</sup>

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Caixa 18 kg	Máximo 4 unidades

**Obs.:** O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

## VALIDADE / ESTOCAGEM

Nove (09) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viaplus 7000** ou dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico." A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*