

ECOL 2

1. Descrição

O **Ecol 2** é uma emulsão asfáltica especialmente desenvolvida para impermeabilizações sob a forma de pintura, podendo ser aplicada mesmo com a presença de umidade. Quando misturado com areia, torna-se um excelente material aglutinante para a execução de preenchimento.

2. Características técnicas do Produto

Características	Ecol 2
Densidade	1,00 a 1,04 g/cm ³
Cor	Marrom escuro
Aparência	Líquido Viscoso
Produto isento de solvente	Não inflamável

3. Utilização

Ecol 2 é uma emulsão asfáltica à base d'água, aplicada a frio com broxa, rodo ou escovão, para impermeabilização de fundações, baldrame, muros de arrimo, alicerces, estruturas em contato com o solo, etc.

4. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

A superfície que será impermeabilizada deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e materiais soltos. Deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:3 sem aditivos hidrófugos.

Aplicação do produto

Aplique uma demão de **Ecol 2** diluído em 50% de água e aguarde a secagem total, por aproximadamente 8 horas, dependendo das condições climáticas.

Continue a aplicação com o produto puro em 2 demãos alternadas e cruzadas e, aguarde sempre, o período mínimo de 8 horas entre a primeira e a segunda demão. Não aplique o produto em dias chuvosos.

Para maiores detalhes de aplicação, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Recomendações

Não aqueça o produto.

Mantenha as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente orientação médica, informando o tipo de produto ingerido.

Consultar as seguintes normas técnicas

NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilizações.

NBR 9574 - Execução de impermeabilização
NBR 9685 - Emulsões Asfálticas sem carga para impermeabilizações
NBR 9689 - Materiais e sistemas de impermeabilizações

5. Consumo

O consumo mínimo recomendado é:
• 0,5 kg/m² em duas demãos.

6. Embalagem

- Frasco de 1 litro;
- Galão com 3,6 litros;
- Balde com 18 litros;
- Tambor com 200 litros.

7. Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fontes de calor.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.