

# HEY'DICRYL MASTIQUE

## 1. Descrição

Mástique à base de resinas acrílicas, de ótimas características de elasticidade, aderência e impermeabilidade, tendo como finalidade o tratamento de trincas e fissuras na recuperação de fachadas de edifícios, com ótimo resultado estético, proporcionando melhor acabamento do sistema de pintura adotado.

## 2. Vantagens

- Excelente resistência a ação dos raios ultravioletas, ozona e intempéries;
- Ótimo desempenho em fissuras de fachadas;
- Fácil aplicação e manuseio;
- A quantidade de 1,0 kg rende 10 metros em junta 1x1 cm;
- Elástico e flexível;
- Compatível com as pinturas à base de água;
- Isento de solventes.

## 3. Características técnicas do Produto

Aspecto:	Pastoso
Cor:	Branca
	Concreto

## 4. Utilização

- Calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados;
- Fissuras de retração, tanto horizontais como verticais;
- Trincas e fissuras em fachadas de edifícios;
- Calafetação de frestas entre guarnições de madeira ou metal e as paredes acabadas;
- Em conjunto com impermeabilizante de membranas acrílicas, **Viaflex Branco** e **Hey'dicryl PLUS; VEDALAGE PLUS**;
- Em conjunto com tintas de base acrílica.

## 5. Instruções de Utilização

### Preparação da superfície

Para aplicação do **Hey'dicryl Mástique**, limpe bem a superfície a ser aplicada, para que fique seca e isenta de pó, graxa, tinta ou quaisquer outros materiais anteriormente aplicados.

No caso de calafetação de caixilhos, batentes, entre outros, abra um pequeno filete ao longo da peça a ser calafetada, tomando o cuidado para deixá-la bem limpa.

Nas juntas de dilatação de painéis verticais, proceda a limpeza utilizando uma espátula. Nestas situações, coloque um limitador de profundidade que deverá ser dimensionado de acordo com a largura da junta.

### Aplicação do produto

Em trincas, fissuras de fachadas, juntas de acabamento e vedação de caixilhos, preencher todas as juntas e sulcos com **Hey'dicryl Mástique**, utilizando uma espátula.

Remover o excesso do produto antes da secagem do mesmo.

Havendo a necessidade de uma espessura maior, acima de 10 mm, deve ser aplicado em duas ou mais demãos, obedecendo ao tempo de secagem.

Necessitando de pintura posterior, aguarde a completa secagem do mástique por no mínimo 4 dias.

Para mais informações sobre manuseio e medidas de segurança, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

### **Recomendações**

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure um médico imediatamente, informando sobre o tipo de produto ingerido.

Para a limpeza de ferramentas, utilize aguarrás Viapol.

### **6. Cores**

- Branca
- Concreto

### **7. Consumo**

Cada 1 kg de **Hey'dicryl Mástique** calafeta 5 m de canaleta, com 1 cm de largura por 1 cm de profundidade.

### **8. Embalagem**

Galão com 5 kg;

Barrica com 18 kg;

Para embalagem menor, dispomos do **Monopol Acrílico** em cartucho de 420 g.

### **9. Estocagem**

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*