

ViapolSela Primer

Primer de poliuretano

DESCRIÇÃO

ViapolSela Primer é uma ponte de aderência à base de poliuretano, monocomponente e de cura rápida. Indicado para promover a ligação entre selantes e vários tipos de substratos (concretos, argamassas, madeira e outros materiais).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Base química	Poliuretano
Cor	Incolor
Ensaio	Resultados
Consumo	0,16 a 0,3 litros/m ²
Temperatura de armazenagem	Min. 10°C e Max. 32°C
Tempo de cura	2 horas
Tempo de Pegajosidade	30 min. Aproximadamente a 25°C
Ponto de Fulgor	34°C

Valores típicos obtidos a 23°C / 50% U.R

Nota: Os valores apresentados são resultados típicos obtidos, não servem como especificação do produto e podem variar de acordo com a temperatura e umidade relativa ambiente.

VANTAGENS

- Reduz penetração de umidade no substrato;
- Ótima aderência sobre concreto, argamassa, madeira e outros materiais;
- Impermeável após a cura;
- Secagem rápida.

UTILIZAÇÃO

- Adequado para promover a aderência de selantes em substratos;
- Baixa viscosidade o que permite a aplicação em pequenos espaços;
- Ponte de aderência entre selantes e substratos diversos;
- Monocomponente de fácil aplicação;

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicação do produto

Ferramentas necessárias: Trincha, pincel e fita crepe.

Preparação da superfície: A superfície deve estar limpa, seca e descontaminada. Pintura ou revestimento fracamente fixados deverão ser removidos. Nas aplicações em concreto e argamassa, os mesmos deverão estar totalmente curados.

Colocar uma fita crepe rente às bordas laterais da junta a ser tratada para delimitar a área e permitir melhor acabamento.

Aplicação: Utilize o pincel para espalhar o **ViapolSela Primer** sobre a superfície desejada e ao término de cada aplicação feche bem a lata para evitar polimerização. Em superfície de concreto o mesmo deve ter sido curado por no mínimo 28 dias.

Acabamentos e retrabalhos: Todo e qualquer acabamento ou retrabalho devem ser executados antes do tempo de formação de pele.

Limpeza: Superfície, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser limpos imediatamente após o uso, antes do início da cura, com o auxílio de um pano limpo embebido em solvente. O material endurecido ou curado só pode ser removido mecanicamente.

Observações

Aguardar a ponto de pegajosidade para aplicação do selante de poliuretano. Este tempo é de aproximadamente 15 a 30 minutos, mantendo esta pegajosidade por aproximadamente 40 minutos, podendo variar de acordo com as condições de temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Caso o produto seque por completo e haja fim da pegajosidade, deverá ser ativado mais uma fina camada de **ViapolSela Primer**, este tempo não pode ultrapassar mais que 36 horas para reativação.

RESTRIÇÕES DE USO

- Ao término de cada aplicação feche bem a lata para evitar a polimerização do produto;
- Depois de aberto o produto deverá ser utilizado em até 7 dias;
- Não aplique em superfícies úmidas ou contaminadas;
- Não utilize em substrato betuminoso ou em materiais que podem ser afetados

CONSUMO

EMBALAGEM	CONSUMO
Lata com 900ml	0,16 a 0,3 litros/m ²

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Lata com 900ml – caixa com 6 unidades	Maximo 6 caixas

VALIDADE / ESTOCAGEM

Doze (12) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, lacradas e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura para armazenagem é entre 10°C a 32°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **ViapolSela Primer** no site da www.viapol.com.br.

*"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*