

VIAPLUS 10000 Lajes

Membrana Cimentícia flexível para impermeabilização.

DESCRIÇÃO

Viaplus 10000 é um impermeabilizante bicomponente à base de copolímeros especiais formando uma membrana elástica com excelente aderência. Super flexível e 100% impermeável, é ideal para áreas sujeitas a trincas, fissuras e umidade em pressão positiva, resistente ao sol, maresia e intempéries, impermeabiliza e previne que microfissuras do substrato propaguem ou reflitam para o revestimento aplicado, garantindo maior durabilidade, desempenho estético e proteção da superfície.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES GERAIS		
Aspecto	Componente A Líquido	Componente B Pó
Cor	Branca	Cinza
Aspecto da Mistura (A+B)	Líquido viscoso cinza	
Temperatura mín./máx. de aplicação	10°C a 35°C	
Período mínimo entre demãos	4 a 8 horas	
Tempo de cura total	5 dias	
	Ambientes fechados 7 dias	
Tempo de utilização da mistura (A+B)	40 minutos	

*Obs.: A cura do produto está diretamente relacionada as condições climáticas da região e área de aplicação do material.

ENSAIOS	RESULTADOS	REQUISITOS DE NORMA	NORMAS
Resistência à aderência cura 7 dias (mín.)	>Atende	Min. 0,5	ABNT NBR 12171
Resistência à aderência cura 28 dias (mín.)	>Atende	Min. 0,5	ABNT NBR 12171
Resistência à tração (mín.)	>Atende	50 N	ABNT NBR 16548
Flexibilidade à baixa temperatura (mín 0°C)	>Atende	Não fissurar	ABNT NBR 9952
Força de tensão 7 dias de cura	>Atende	Min. 1,0	ABNT NBR 16548
Força de tensão 28 dias de cura	>Atende	Min. 1,0	ABNT NBR 16548
Força de tensão após envelhecimento 1000h	>Atende	Min. 1,0	ABNT NBR 15380
Absorção de água 7 dias de cura %	>Atende	Max. 12,0	ABNT NBR 13321 anexo B
Absorção de água 28 dias de cura %	>Atende	Max. 12,0	ABNT NBR 13321 anexo B
Estanqueidade a pressão positiva (min)	>Atende	25 (m.c.a)	ABNT NBR 10787
Alongamento	(≥100%)	Não fissura	NBR 16548

NORMAS

- ABNT NBR 15885:2010 Membrana de Polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização;
- ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- ABNT NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

VANTAGENS

- Produto de fácil aplicação, com trinchá ou vassoura de pelo;
- Excelente desempenho de flexibilidade;
- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado;
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro;
- Resistente às altas pressões hidrostáticas positivas;
- Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota;
- Acompanha as movimentações estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras.

UTILIZAÇÃO

Indicado para impermeabilização de áreas com constante presença de água ou áreas permanentemente úmidas, como:

- Lajes de concreto sem tráfego (produto pode permanecer exposto);
- Lajes de concreto com tráfego, desde que recebam proteção mecânica ou revestimento adequado;
- Sistema duplo com **Viaplus 1000 ou Viaplus 2000 e Viaplus 10000** para reservatório de concreto de água potável enterrados, apoiado ou elevado, ou espelho d'água de concreto enterrados, apoiado;
- Áreas molhadas e molháveis elevadas como banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, barriletes, lavabos etc;
- Sacadas apoiadas, terraços e varandas gourmet cobertas.
- Paredes internas de Drywall (gesso acartonado);
- Marquises;
- Abóbadas e sheds;
- Vigas de concreto;
- Calhas de concreto ou fibrocimento.
- Proteção de superfícies de concreto que podem vir a entrar em contato com água do mar, sais de degelo tais como cloreto de sódio ou cloreto de cálcio e sulfatos.

Para lajes acima de 100 m² ou outras utilizações, consultar o Departamento Técnico através sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência. Quando em estrutura de concreto recomenda-se a lavagem com escova de aço e água ou jato d'água de alta pressão.

Os ninhos e falhas de concretagem deverão ser tratados com argamassa de reparo estrutural **EucoRepair VI 60** ou **EucoRepair V50**, garantindo assim resistências iguais ou superiores ao da estrutura reparada.

As tubulações deverão ser chumbadas com **Viapoxi Adesivo Gel ou Viagraute** na fase de concretagem, como também serem fixadas com flanges e contra flanges para um perfeito arremate da impermeabilização. Não poderá haver emendas das tubulações embutidas no concreto.

Em superfícies horizontais que terão a necessidade de escoamento de água, fazer a regularização com caimento mínimo de 0,5% em áreas internas e 1% para áreas externas em direção aos pontos de escoamento de água.

A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Preparação do produto

O produto é fornecido em dois componentes:

Componente A (resina) - Resinas elastoméricas e aditivos especiais.

Componente B (pó cinza) - Cimentos especiais contendo aditivos impermeabilizantes e plastificantes.

Adicione aos poucos o componente B (pó cinza) ao componente A (resina) e misture mecanicamente por 3 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo uma pasta homogênea.

Após misturado os componentes A e B, o tempo de utilização desta mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura de 25 °C. Passado este período não recomendamos sua utilização.

Embora o tempo de utilização seja de 40 minutos, se faz necessário nova homogeneização a cada 10 ou 15 minutos. Esta ação evita a deposição dos sólidos no fundo do balde e possibilita a distribuição uniforme do material.

A homogeneização do produto, quando realizada através de misturador ou furadeira, deverá ser realizada com velocidade controlada e no máximo 600 RPM.

Ferramentas

Trincha ou vassoura de pelo.

Aplicação do produto

Saturar bem a superfície e aplicar as demãos necessárias para cada caso, conforme tabela de consumo.

Misture constantemente o produto durante a aplicação. Aplique **Viaplus 10000** com trincha retangular ou vassoura de pelo.

Aplique a primeira demão do **Viaplus 10000** e aguarde a secagem por um período mínimo de 4 horas.

Aplique as "demãos" subsequentes em sentido cruzado, em camadas uniformes por igual período ou dependendo da temperatura ambiente até atingir o consumo especificado. O intervalo entre demãos é de 4 a 8 horas.

Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da última demão do Viaplus 10000, de modo a promover melhor ancoragem da argamassa de proteção mecânica, quando houver necessidade de tráfego de pedestres, ou para colagem de revestimentos, quando aplicável.

Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execução da proteção mecânica caso necessário. Para reservatórios e ambientes fechados aguardar no mínimo 7 dias.

PROTEÇÃO MECÂNICA (SE NECESSÁRIO)

Horizontal

Execute argamassa de proteção mecânica de cimento e areia traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 2 cm.

Vertical

Sobre a impermeabilização, execute chapisco de cimento e areia, traço 1:2, seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água.

RESTRIÇÕES DE USO

- Estruturas fissuradas sem a devida correção;
- Piscinas
- Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis.
- Produto não recomendado para lençol freático atuante;

CONSUMO

VIAPLUS 10000	CONSUMO
Áreas Frias (cozinha, lavabo, banheiro, área de serviço, barrilete)	2,0 kg/m ²
Lajes de cobertura, Sacadas e Terraços	3,0 kg/m ²
Espelho d'água enterrado/apoiado	3,0 kg/m ²
Reservatórios enterrados, apoiado e elevados.	4,5 kg/m ²

RENDIMENTO APROXIMADO

VIAPLUS 10000	EMBALAGEM	RENDIMENTO*
Áreas Frias (cozinha, lavabo, banheiro, área de serviço, barrilete)	Caixa 18 kg	9 m ²
Lajes de cobertura, Sacadas e Terraços	Caixa 18 kg	6 m ²
Espelho d'água enterrado/apoiado	Caixa 18 kg	6 m ²
Reservatórios enterrados, apoiado e elevados.	Caixa 18 kg	4 m ²

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Caixa 18 kg	Máximo 4 unidades

Obs.: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

VALIDADE / ESTOCAGEM

Nove (09) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Não armazenar o produto em contato direto com o piso que esteja úmido ou em contato com o solo. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do **Viaplus 10000** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

***Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."*

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.