VIABIT ANTIRRAIZ

Pintura asfáltica com exclusivo aditivo que inibe o ataque de raízes

DESCRIÇÃO

Pintura impermeabilizante, composta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos especiais inibidores ao ataque de raízes e solventes orgânicos. É usada para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS		
Cor	Marrom Escuro	
Secagem total	6 horas	
ENSAIOS	**UNIDADE**	**RESULTADOS**
Viscosidade copo Ford a 25 ºC	Segundos	40 - 60
Teor de não voláteis a 120ºC/3h	% massa	55 - 65
Massa específica a 25ºC	gr/cm³	Mínimo 0,94

NORMAS

- NBR-9686– Solução e emulsão asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização;
- NBR 9575 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;
- NBR 9574 – Execução da impermeabilização;

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Boa aderência;
- Inibe o ataque das raízes sem prejudicar o desenvolvimento das plantas;
- Pode ser utilizado como pintura impermeabilizante.

UTILIZAÇÃO

- Argamassa e concreto de Jardins;
- Floreiras;
- Jardineiras de pequenas dimensões;
- Vasos de concreto ou alvenaria;
- Alicerces, baldrames e muros de arrimo.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da Superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Viabit Antirraiz.**

Se necessário executar a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água.

A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato.

Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2 cm. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva **Viafix** e 2 volumes de água.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Preparo do Produto
O **Viabit Antirraiz** já vem pronto para uso.
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas
Rolo de lã, pincel, broxa, vassoura de pelo ou Airless.

Aplicação:
O produto **Viabit Antirraiz.**é aplicado puro, com pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro, a secagem ao toque é de no máximo 50 minutos e a secagem total do produto 6 horas.

Aplicação em Airless
O **Viabit Antirraiz** também pode ser aplicado através de equipamento de pintura, tipo Airless, devendo ser efetuado teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização do produto.

Após a secagem da última demão, realizar o teste de estanqueidade de no mínimo 72 horas.

O produto deverá ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

PROTEÇÃO MECÂNICA – SE HOUVER

Prossiga a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas.

RESTRIÇÕES DE USO

Não utilize o produto em:

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato úmido ou molhado;
- Deve-se evitar também a aplicação sobre marcações existentes como pinturas, termoplásticos e sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis;
- Áreas expostas a intempéries.

CONSUMO

VIABIT ANTIRRAIZ	CONSUMO APROXIMADO - ml/m²
Pintura Antirraiz	0,400

Observação: O consumo pode variar dependo da porosidade e do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

VIABIT ANTIRRAIZ	EMBALAGEM	RENDIMENTO
Pintura Antirraiz	Lata 18 litros	45m²
	Tambor 200 litros	500 m²

Observação: O rendimento pode variar dependo da porosidade e do tipo de substrato.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Lata 18 litros	Máximo 3 unidades
Tambor 200 litros	Não empilhar

Empilhe o produto sobre paletes evitando o contato com o piso e não exceda 1 metro no empilhamento.

As embalagens deverão ser colocadas de forma intertravadas (intercaladas)para evitar desmoronamento do estoque ou danos com o produto.

Não apoie as pilhas do produto contra paredes ou divisórias.

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha com Dados Segurança), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI´s adequados: luvas de raspas, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a FDS (Ficha com Dados Segurança), do **Viabit Antirraiz** e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.